

Brugsklar primer

UZIN PE 360 PLUS

Fugtbestandig dispersionsprimer til sugende undergulve, afretningslag og betongulve

ANVENDELSESOMRÅDE:

- Hæftprimer til undergulve der efterfølgende skal spartles

EGNETHED:

- på sugende undergulve før spartelarbejde med UZIN cement- eller gipsspartelmasser
- på gips /fibergips undergulve, gips-fiberplader
- på cementpudslag, kalkpudslag og gipsplader
- på undergulve med indbygget gulvvarme
- til gulve der belastes med kontorstolehjul iht. DIN EN 12 529
- til gulve med kraftig belastning i bolig-, erhvervs- og industriområdet



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

UZIN PE 360 PLUS er en hurtigt tørrende primer, der før spartelarbejder bruges på sugende, mineralske undergulve. Primeren trænger fremragende ned i undergulvet og har samtidig filmdannende egenskaber. Til indendørs brug


- brugsklar
- kan påføres med sprøjte
- ekstrem god dybdevirkning
- hurtigt tørrende
- reducerer undergulvets sugeevne
- produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri



TEKNISK DATA:

Emballage	KU-dunk,
Emballagestørrelse	10 kg
Holdbarhed	min. 12 måneder
Farve våd	blå
Farve tør	blå transparent
Forbrug	80 - 150 g/m ²
Tørretid	30 - 60 minutter*
Minimum arbejdstemperatur	10 °C på gulvet
Frostbestandighed i 3 cyklusser	til - 2 °C
Frostbestandighed i 5 cyklusser	til - 2 °C

* Ved 20 °C og 65 % RF.



UDVIDET ANVENDELSE:

- ▶ hæftprimer på vægge
- ▶ På fugtige undergulve i UZIN MT systemer

FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

Undergulvet skal være fast, bæredygtigt, tørt, uden revner og fri for stoffer, (snavs, olie, fedt) som reducerer vedhæftningen.

Cement og gipsbaserede gulve skal slibes og støvsuges. Kontrollér undergulvet iht. gældende standarder, regler og datablade og reager på eventuelle fejl og mangler.

Lag med dårlig vedhæftning eller ustabile lag, som f.eks. løs slipmiddel, limrester, spartelmasse, belægning eller malingrester mm. fjernes ved børstning, slibning, fræsning eller slyngrensning.

Løse partikler og støv fjernes ved grundig støvsugning. Ud fra undergulvets type og beskaffenhed skal der vælges og anvendes en egnet primer fra UZIN's produktsortiment.

Lad altid den påførte primer tørre helt op.

Følg altid produktdatabladene til de øvrige anvendte produkter.

FORARBEJDNING:

1. Emballage skal have rumtemperatur før brug og rystes godt.
2. På normalt sugende undergulve påføres primeren med en UZIN primer/lak rulle 25 cm / 14 mm. / vare nr. 9394 og på svagt sugende undergulve anvendes en UZIN Microfibre rulle 25 cm / 11 mm / vare nr. 82642. Primeren fordeles jævnt solidt og på hele overfladen af undergulvet. Undgå at der dannes pytter.
3. Rengør værktøjet med vand efter brug

ANVENDELSESTABEL:

Underlag / anvendelse	Forbrug	Tørretid
Cementbaseret spartelmasse på cementgulve, cementspartelmasser og beton	80-150 g/m ²	ca. 30 minutter*
Cementbaseret spartelmasse på slidlag af gips, gipsbaserede præfabrikerede gulve, gipsundergulve, puds	80-120 g/m ²	ca. 60 minutter*
Cementbaseret spartelmasse på svagt sugende, næsten tætte undergulve	80-100 g/m ²	ca. 60 minutter*
Gipsspartelmasse på slidlag af gips, gipsbaserede præfabrikerede gulve	80-120 g/m ²	ca. 60 minutter*

* Ved 20 °C og 65 % RF.

VIGTIG INFORMATION:

- ▶ Original emballage kan ved en ikke for kølig opbevaring holde i min. 12 måneder. En for lang lagringstid kan ændre produktets egenskaber i negativ retning. Åbnet emballage skal lukkes tæt til og indholdet bør bruges hurtigst muligt. Primer skal have rumtemperatur før den anvendes.
- ▶ Kan bedst bearbejdes ved 15 – 25 °C, en undergulvs temperatur over 15 °C og RF under 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger, høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Ved flerlags-spartling skal man lade den tidligere bearbejdede spartelmasse tørre fuldstændigt, mellempriem med UZIN PE 360 PLUS og efter tilstrækkelig tørretid udføre den efterfølgende spartling.
- ▶ Ved spartling på fugtfølsomme gipsgulve eller ustabile underlag (f. eks. limrester) skal der anvendes en reaktionsharpiksprimer såsom UZIN PE 480 NEW sandstrøet, eller UZIN PE 414 BiTurbo med efterfølgende påført PE 280.
- ▶ Primning af undergulve, som efterfølgende påføres et mere end 10 mm tykt spartellag: Vor hovedanbefaling er, at bruge epoxy (2 K) produkter, men følgende er også muligt: Ikke sugende undergulve: PE 280 tørretid, 12 timer. Sugende undergulve: PE 360 tørretid 1 time. PE 260 tørretid 12 timer.
- ▶ Vigtig information: Læg altid primeren ud, i et tyndt lag, i lagtykkelser, der dækker hele undergulvets overflade. Brug ikke PE 360 PLUS på poleret / helikopter glittet beton, hvis spartellaget efterfølgende skal være tykkere end 10 mm. Spartellagslag > 10 mm, sandblæs eller slib og støvsug betonen, før PE 360 PLUS påføres. PE 260, tørretiden er afhængig af undergulvets sugeevne og kan være kortere end de anbefalede 12 timer.
- ▶ Ikke egnet til direkte limninger med parketlim.
- ▶ Ikke egnet på vandopløselige limrester (f. eks. Sulfid-ludlim) eller fastgørelser. Produkter, der er egnede til dette skal venligst findes i UZIN produktoversigten.
- ▶ Følg de almindelige gældende regler for faget og teknikken for lægning af gulvbelægninger, samt de gældende, nationale standarder.

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

- ▶ Fri for opløsningsmidler
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emission

SAMMENSÆTNING:

Polymer dispersion, konserveringsmidler, additiver og vand.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Opløsningsmiddelfrit. Brug af beskyttelsescreme eller handsker samt god ventilation af arbejdsområdet anbefales. Når produktet er tørt har det en neutral lugt og giver ingen fysiologisk eller økologisk risiko. Grundlæggende forudsætninger for den bedst mulige indendørs luftkvalitet efter gulvbelægnings arbejdet at de anbefalede byggepladsforhold og foreskrifter er overholdt, og at undergulv, primer og spartelmasse, er tørret tilstrækkeligt. Sikkerhedsforskrifter:

MAL-Kode: 00-1 (1993). Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.